

Translations:Biodigesteur/61/fr

Trois couches d'enduit (mortier + hydrofuge en poudre de type « sikalite ») sont nécessaires pour assurer l'étanchéité du biodigesteur. Le dosage de l'enduit est 1 volume de ciment pour 2 de sable. La sikalite est mélangée au ciment, 1 kg pour 50 kg de ciment. Avant la pose de la première couche d'enduit la paroi est mouillée avec de l'eau.