

# Translations:Cuir de kombucha/22/fr

---

Cette étape dure 15 jours. Si vous souhaitez une feuille très fine, un bébé Scoby de 5mm d'épaisseur est suffisant. Si vous voulez un rendu proche du cuir, attendez que votre bébé Scoby atteigne environ 2cm.