

Translations:Filtre à eau céramique/24/ar

تحضير المواد الخام: مسحوق الطين، ونشارة الخشب/قشور الأرز المطحون، والماء
خلط المواد الخام في عجينة قابلة للطرق: مسحوق الطين، ونشارة الخشب/قشور الأرز المطحون، والماء
تشكيل مكعبات الطين للمكبس
الضغط على مكعبات الطين في شكل المرشح
إنهاء السطح ووضع علامات/ترقيم كل مرشح
تجفيف المرشحات - لإزالة الماء الزائد الأولي
حرق المرشحات في الفرن - لإكمال التجفيف والتزجيج
اختبار التدفق لكل مرشح - للتحقق من صحة كل مرشح أو خفض درجته
طلاء الفضة الكلوية على سطح كل مرشح تم التحقق من صلاحيته
تغليف المرشحات