

Translations:Filtre à eau céramique/48/zh

- 将炉温调至100°C左右，烤制2小时，以去除多余水分。
- 然后，逐渐调高炉温。温度达到866°C时，黏土中的二氧化硅和氢氧化铝融化并相互作用形成一种针状纤维结构的新矿物体，黏土开始玻璃化。玻璃化后的黏土非常坚硬，抗压力强，加入水后形状也不会发生变化。此时，黏土的化学结构已经改变，无法再还原为粉末，也无法再用作黏土粉。
- 以900°C的炉温烤制9小时。