

Translations:Poelito - Poêle de masse semi-démontable/163/pt

Método de produção do concreto refratário isolante

- 1 volume de água
- 1 volume de cimento aluminoso
- 1,3 volume de vermiculita