

Translations:Poelito - Poêle de masse semi-démontable/165/ru

Рецепт плотного огнеупорного бетона'

- 1 часть воды
- 1,3 части расплавленного цемента
- 3,3 части огнеупорного гнога