

Translations:Poelito - Poêle de masse semi-démontable/42/fr

Recette du béton réfractaire dense

- 1 volume d'eau
- 1,3 volume de ciment fondu
- 3,3 volume de chamotte réfractaire